
HUVUDBULT/BETONGANKARE



Huvudbultar är utformade för att binda betongen till stålbalkar och att motstå skevbelastningar mellan betongplattan och stålbalk i komposit konstruktion.

Längd: Längden är före svets. Huvudbulten, när den svetsas på balk, kommer att vara cirka 5 mm kortare efter svetsning. Normalt tillverkas huvudbulten i standardlängder men även andra längder kan tillverkas.

Artikelnummer	Specifikation	Diameter	Ungefärlig längd efter svets	Längd	A	H	Typ av keramikring
13x75	BS EN ISO 13918	13 mm	75 mm	80 mm	8 mm	25 mm	Direkt på balk
B40026		"	100 mm	105 mm	8 mm	25 mm	
B40028		"	125 mm	130 mm	8 mm	25 mm	
B40030		"	150 mm	155 mm	8 mm	25 mm	
B40032		"	175 mm	180 mm	8 mm	25 mm	
13x200		"	200 mm	205 mm	8 mm	25 mm	
B40042	BS EN ISO 13918	16 mm	75 mm	80 mm	8 mm	32 mm	Direkt på balk
B40044		"	100 mm	105 mm	8 mm	32 mm	
B40048		"	125 mm	130 mm	8 mm	32 mm	
B40050		"	150 mm	155 mm	8 mm	32 mm	
B40052		"	175 mm	180 mm	8 mm	32 mm	
16x200		"	200 mm	205 mm	8 mm	32 mm	
19x75	BS 5400 & BS EN ISO 13918	19 mm	75 mm	80 mm	10 mm	32 mm	Genom korrigerad plåt eller direkt på balk
B40098		"	100 mm	105 mm	10 mm	32 mm	
B40100		"	125 mm	130 mm	10 mm	32 mm	
B40102		"	150 mm	155 mm	10 mm	32 mm	
B40104		"	175 mm	180 mm	10 mm	32 mm	
B40106		"	200 mm	205 mm	10 mm	32 mm	
B40064	BS 5400 & BS EN ISO 13918	22 mm	100 mm	105 mm	10 mm	35 mm	Genom korrigerad plåt eller direkt på balk
B40068		"	125 mm	130 mm	10 mm	35 mm	
B40070		"	150 mm	155 mm	10 mm	35 mm	
B40072		"	175 mm	180 mm	10 mm	35 mm	
B40074		"	200 mm	205 mm	10 mm	35 mm	
25x100	BS 5400 & BS EN ISO 13918	25 mm	100 mm	105 mm	10 mm	41 mm	Genom korrigerad plåt eller direkt på balk
25x125		"	125 mm	130 mm	10 mm	41 mm	
25x150		"	150 mm	155 mm	10 mm	41 mm	
25x175		"	175 mm	180 mm	10 mm	41 mm	
25x200		"	200 mm	205 mm	10 mm	41 mm	

Dragtest BS EN 10002-1:2001	Sträckgräns min	Draghållfasthet min	Elongation min
Specifikation BS EN ISO 13918:2008	350	450	15%
Specifikation BS 5400	385	495	15%

AB AREG Bultsvetsspecialisten • Box 8026 • 192 08 SOLLENTUNA • Tel 08 5505 1200• Fax 08 5505 1201
Besöksadress: Sidensvansvägen 8 • E-post: info@areg.se • www.areg.se • Order: order@areg.se